

สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของพอลิโพรพิลีนที่ใช้ แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยชนิดต่างๆ เป็นสารตัวเติม

ณัฐวุฒิ รัตนารธรรมวัฒน์*

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

*Corresponding author email: nattawoot.ra@bsru.ac.th

ได้รับบทความ: 29 ธันวาคม 2565

ได้รับบทความแก้ไข: 27 มกราคม 2566

ยอมรับตีพิมพ์: 9 กุมภาพันธ์ 2566

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการนำแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยสองชนิดได้แก่ หอยแครงและหอยแมลงภู่ ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากธรรมชาติ ใช้เป็นสารตัวเติมในพอลิโพรพิลีน ในอัตราส่วนผสมร้อยละ 0-40 โดยน้ำหนัก โดยทำการผสมด้วยเครื่องอัดรีดเกลียว หนอนคู่แบบหมุนสวนทาง โดยได้ทำการเผาเปลือกหอยทั้งสองชนิดที่อุณหภูมิ 500 และ 900 องศาเซลเซียสเพื่อศึกษาโครงสร้างผลึกที่เปลี่ยนไปจากเทคนิค FTIR และ XRD พบว่าที่อุณหภูมิห้อง แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยทั้งสองชนิดมีโครงสร้างผลึก อะราโกไนต์ผสมกับแคลไซต์ เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสผลึกจะเป็นเป็นแคลไซต์โดยสมบูรณ์ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเผาเป็น 900 องศาเซลเซียส พบว่าแคลเซียมคาร์บอเนตมีโครงสร้างผลึกแบบแคลไซต์จะเกิดการสลายตัวเมื่อได้รับความร้อนสูงกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์ (CaO) จากการทดสอบสมบัติเชิงกลพบว่า ปริมาณสารตัวเติมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0-20 โดยน้ำหนัก ค่าความเค้น ค่าการยืดตัวที่จุดขาด ค่ามอดูลัสค่าการทนแรงกระแทกไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่เมื่อเพิ่มสัดส่วนผสมเป็นร้อยละ 30-40 โดยน้ำหนัก ค่าความเค้น ค่าการยืดตัวที่จุดขาด ค่าการทนแรงกระแทก มีค่าลดลง ส่วนค่ามอดูลัสมีค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM ที่ร้อยละของสารตัวเติม 30-40 โดยน้ำหนัก จะเกิดการรวมตัวกันของสารตัวเติมส่งผลให้สมบัติเชิงกลลดลง และพบว่าชนิดของเปลือกหอยกับสภาวะการเผาไม่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลอย่างมีนัยสำคัญ

คำสำคัญ: พอลิโพรพิลีน / แคลเซียมคาร์บอเนต / เปลือกหอยแครง / เปลือกหอยแมลงภู่ / สารตัวเติม

Mechanical Properties and Morphology of Polypropylene Using Calcium Carbonate from Various Shells as Fillers

Nattawoot Rattanathamwat*

Industrial Chemistry Program, Faculty of Science and Technology,
Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok

*Corresponding author email: nattawoot.ra@bsru.ac.th

Received: 29 December 2022

Revised: 27 January 2023

Accepted: 9 February 2023

Abstract

This research used calcium carbonate from two types of shells: Cockle shells and Mussels shells. Both are solid wastes from nature used as a filler in polypropylene. The mixing ratio of 0-40% by weight was mixed with a counter-rotating twin screw extruder. Both shells were sintered at 500 and 900°C to see the change in crystal structure from the FTIR and XRD techniques. Calcium carbonate from both shells has a crystalline structure. Aragonite mixed with calcite. When calcined at 500°C, the crystals are completely calcite. When the sintering temperature was increased to 900°C, calcium carbonate shells with calcite crystal structure decomposed when heated to calcium oxide (CaO). Filler content 0%-20% by weight, stress, elongation at break, impact strength, and modulus show not change. While increasing the mixture ratio to 30%-40% by weight, stress, elongation at break, and impact strength value decreases, and the modulus increases. Consistent with SEM morphology at 30%-40% wt. filler agglomeration results in a decrease in mechanical properties. It was found that the shell type and the firing condition did not significantly affect the mechanical properties.

Keywords: polypropylene / calcium carbonate / Cockle shells /
Mussels shells / Filler

บทนำ

ปัจจุบันสถานการณ์ด้านพลังงานของโลกและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ขั้นวิกฤต โดยโลกมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 2.7 ต่อปี และได้มีการคาดการณ์ว่าแหล่งพลังงานสำรองของโลกประเภทน้ำมันจะหมดลงไปภายในระยะเวลา 40 ปี [1] ในขณะที่แหล่งพลังงานสำรองประเภทแก๊สธรรมชาติและถ่านหินจะหมดลงภายในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจะต้องเร่งดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับวิกฤติด้านพลังงานที่กำลังจะมาถึง การนำเศษขยะเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นหนึ่งในหลากหลายวิธีที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทำให้ปริมาณขยะลดลงลดการสูญเสียพลังงานในการกำจัดขยะและช่วยลดสถานะเรือนกระจกได้อีกด้วย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเล ทำให้เกิดขยะจากเศษอาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมไปถึงเปลือกหอยชนิดต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในการรับประทาน เช่น คอยแครง หอยแมลงภู่ เป็นต้น จากความนิยมรับประทานดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุให้มีเศษอาหารที่เป็นเปลือกหอยเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้งบประมาณเป็นอย่างมากในการกำจัดเศษอาหารเหล่านั้น ดังนั้นถ้าสามารถนำเปลือกหอยเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากกับประเทศ ซึ่งมีรายงานว่าเปลือกหอยชนิดต่าง ๆ มีสารจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นจำนวนมาก (ร้อยละ 95-99 โดยน้ำหนัก) ดังนั้นการนำประโยชน์จากเปลือกหอย ซึ่งเป็นขยะเหลือทิ้งตามธรรมชาติเพื่อใช้ทดแทนสารตัวเติมในผลิตภัณฑ์พลาสติก ในทางการค้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นสารอนินทรีย์ที่มีการหมุนเวียนและเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลา ใช้แล้วไม่หมดไปเหมือนเช่นวัสดุดิบจากแหล่งฟอสซิล แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นอนินทรีย์สารที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกหอยชนิดต่าง ๆ และสามารถเกิดได้จากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพเป็นผงสีขาว ไม่ละลายน้ำ ไม่เป็นพิษ และมีความเสถียรทางเคมี และแคลเซียมคาร์บอเนตมีโครงสร้างผลึก 3 แบบคือ แคลไซต์ (calcite) อะราโกไนต์ (aragonite) และวาเทอร์ไรต์ (vaterite) [2] โดยเมื่อแคลเซียมคาร์บอเนตได้รับความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 500 ถึง 900 องศาเซลเซียส จะทำให้มีโครงสร้างผลึกที่แตกต่างกัน[3] ซึ่งแคลไซต์เป็นโครงสร้างผลึกที่เสถียรที่สุด และวาเทอร์ไรต์จะมีความเสถียรน้อยที่สุด [4]

พอลิเมอร์เป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน เนื่องจากพอลิเมอร์มีบทบาทที่หลากหลายและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และหนึ่งในพอลิเมอร์ที่มีความสำคัญได้แก่ พอลิโพรพิลีน ซึ่งมีข้อดีคือมีค่าการต้านทานแรงดึงที่สูง ขึ้นรูปง่าย แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องสมบัติทางกลคือ มีคามอดูลัสและค่าการทนแรง

กระแทกต่ำ[5] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่น น้ำหนักโมเลกุล และการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล [6]

สารตัวเติม (filler) ที่ใช้กับพอลิเมอร์สามารถแบ่งได้เป็น extended filler และ modifying filler โดยที่ extended filler สามารถแบ่งได้เป็น mineral additive กับ reinforcing filler โดยที่ modifying filler ได้แก่ rubber reinforce plastic เป็นต้น [7] ซึ่งการผสมระหว่างพอลิเมอร์กับ mineral additive จะเป็นวัสดุที่เรียกว่า คอมโพสิต (composite) สมบัติของสารตัวเติมที่ส่งผลต่อสมบัติคอมโพสิต ได้แก่ ปริมาณของสารตัวเติม ขนาดของอนุภาค การกระจายตัว และการยึดเกาะระหว่างสารตัวเติมกับพอลิเมอร์ สารตัวเติมมีผลทำให้เกิดผลึกในพอลิเมอร์ หรือทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึก (nucleating agent) โดยจะส่งผลต่อการเกิดผลึกในพอลิเมอร์ [8] ซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นหนึ่งในหลายชนิดของสารตัวเติมที่มีความนิยมใช้ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ โดยมีแหล่งที่มาจาก หินปูน หินอ่อน ซอล์ก กระจก และเปลือกหอยชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยจากการพิจารณาจากแหล่งที่มาของแคลเซียมคาร์บอเนต ทางผู้วิจัยสนใจที่จะนำเปลือกหอยมาใช้เป็นสารตัวเติมในพอลิโพรพิลีน

ดังนั้นในงานวิจัยนี้เป็นการผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่ได้จากเปลือกหอยแครงและหอยแมลงภู่ ใช้เป็นสารตัวเติม และหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยและโครงสร้างผลึกที่แตกต่างกันของแคลเซียมคาร์บอเนตที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลของพอลิโพรพิลีน

วัสดุและวิธีการ

1. สารเคมีและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ตารางที่ 1 สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย

วัสดุและสารเคมี	เกรด/ชื่อทางการค้า	บริษัท
เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน	P404F	TPE
แคลเซียมคาร์บอเนต	Technical	Sand and soil industry
โซเดียมไฮดรอกไซด์	Analytical	Ajax
เปลือกหอยแครง หอยแมลงภู่	-	-

ตารางที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

เครื่องมือ	บริษัท/รุ่น
Twin screw extruder	Lab Tech Engineering
Compression Molding	Lab Tech Engineering
เครื่องตัดเม็ดพลาสติก	บริษัท ชูชูกะ เมทอลเวอร์ค
Ball mill	-
Tensile Testing Machine	CHUN YEN /CY-6040A4
Impact Tester	CHUN YEN
เตาอบ	Memmert
Scanning Electron Microscope	JEOL/JSM5800LV
Fourier transform infrared spectrometer	Perkin Elmer
X-ray diffractometer	Rigaku/ Miniflex

2. การเตรียมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงและหอยแมลงภู่

นำเปลือกหอยทั้ง 2 ชนิด มาล้างทำความสะอาดกำจัดโปรตีนโดยการแช่ NaOH ความเข้มข้น 1 โมลาร์ และทำการต้มเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำให้สะอาดโดยลักษณะเปลือกหอยแมลงภู่จะมีสีน้ำตาลส่วนหอยแครงเปลือกมีลักษณะเป็นสีขาวดังแสดงในภาพที่ 1 นำไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมงเพื่อไล่ความชื้น นำเปลือกหอยทั้ง 2 ชนิด ทำการลดขนาดโดยเครื่องลดขนาด Ball mill ที่ความเร็วรอบ 50 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำเปลือกหอยมาคัดขนาดโดยผ่านตระแกรงขนาด 100 ไมโครเมตร จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 500, 900 องศาเซลเซียส โดยเตาเผาอุณหภูมิสูงเป็นเวลา 5 ชั่วโมง เปลือกหอยบดที่ได้จะนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR และ XRD



(a)



(b)



ภาพที่ 1 การล้างเปลือกหอยทั้ง 2 ชนิด (a) เปลือกหอยแมลงภู่ (b) เปลือกหอยแครง

3. การผสมพอลิโพรพิลีนกับแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงและหอยแมลงภู่

นำพอลิโพรพิลีนผสมกับเปลือกหอยแครง (Cockle shell; CS) และหอยแมลงภู่ (Mussel shell; MS) ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส (CS500 และ MS500) และ 900 องศาเซลเซียส (CS900 และ MS900) ด้วยเครื่อง twin screw extruder อุณหภูมิที่ใช้ในเครื่อง twin screw extruder แบ่งเป็น 4 ช่วงคือ 170, 180, 190 และ 200 องศาเซลเซียส โดยใช้ความเร็วรอบการหมุนของสกรู คือ 100 รอบ/นาที โดยปริมาณในการผสม แสดงดังตารางที่ 3 เมื่อพอลิโพรพิลีนผสมกับเปลือกหอยออกมาจากเครื่อง twin screw extruder ถูกทำให้เย็นตัวในรางน้ำที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นทำการตัดเป็นเม็ดด้วยเครื่องตัดเม็ด และนำเม็ดพอลิเมอร์ที่ได้ไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ก่อนนำไปขึ้นรูปเป็นชิ้นงานด้วยวิธี compression molding เพื่อให้ได้ชิ้นงานสำหรับทดสอบแรงดึง ตามมาตรฐาน ASTM D638 Type IV ทดสอบการทนแรงกระแทกแบบ izod ตามมาตรฐาน ASTM D256 และศึกษานิวทาศด้วยเทคนิค SEM


ตารางที่ 3 อัตราส่วนผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนกับแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอย

พอลิเมอร์ผสม	สารตัวเติม	อุณหภูมิเผา (°C)	ปริมาณสารตัวเติม (wt%)
PP/CS	CS	อุณหภูมิห้อง	
PP/CS500	CS500	500	
PP/CS900	CS900	900	0, 10, 20, 30, 40
PP/MS	MS	อุณหภูมิห้อง	
PP/MS500	MS500	500	
PP/MS900	MS900	900	


ผลการศึกษา

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยด้วยเทคนิค FTIR

งานวิจัยนี้ได้ทำวิเคราะห์เปลือกหอยทั้งสองชนิดที่อุณหภูมิห้อง และเผาที่อุณหภูมิ 500 และ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมงเพื่อดูโครงสร้างผลึกที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเผา ด้วยเทคนิค FTIR จากภาพที่ 2 และ 3 จะแสดงให้เห็นกราฟสเปกตรัมของแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครง และหอยแมลงภู่ ที่ (a) อุณหภูมิห้อง พบว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่อุณหภูมิห้องมีผลึกทั้งแคลไซต์ (calcite) และอะราโกไนต์ (aragonite)





ภาพที่ 2 สเปกตรัม FTIR เปลือกหอยแครง (a) อุณหภูมิห้อง (b) 500°C และ (c) 900°C




ภาพที่ 3 สเปกตรัม FTIR เปลือกแมลงภู (a) อุณหภูมิห้อง (b) 500°C และ (c) 900°C

โดยเลขคลื่นในช่วง 854 cm^{-1} (carbonate (C-O) out of plane bending vibration) แสดงถึงแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีผลึกแบบแคลไซต์ และเลขคลื่น 1083 cm^{-1} (symmetric carbonate stretching vibration) แสดงถึงผลึกอะราโกไนต์ และเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส จากสเปกตรัมพบว่าเลขคลื่น 1082 cm^{-1} ได้หายไป แสดงถึงแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีผลึกแบบแคลไซต์โดยสมบูรณ์ที่เลขคลื่น 874 cm^{-1} (carbonate (C-O) out of plane bending vibration) [9] และเมื่อเผาที่ 900 องศาเซลเซียส สเปกตรัมจะมีลักษณะคล้ายกับเผาที่ 500 องศาเซลเซียส [10] โดยการเผา 900 องศาเซลเซียส ปรากฏพีกที่ตำแหน่งเลขคลื่น 3638 cm^{-1} แสดงถึง (OH) stretching ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเผาที่ 900 องศาเซลเซียส เปลือกหอยมีแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีโครงสร้างผลึกแบบแคลไซต์จะเกิดการสลายตัวเมื่อได้รับความร้อนสูงกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์ (CaO) [11,12] ตามสมการ ที่ 1 เป็นไปได้ว่า แคลเซียมออกไซด์ ที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตมีความสามารถดูดความชื้นได้สูงมากที่พื้นผิวในบรรยากาศ ทำให้เกิด (OH) stretching ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 3638 cm^{-1} เป็นไปตามสมการที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภกร [3] และ Mustakimah [12] และพบสเปกตรัมที่เลขคลื่น 1450 cm^{-1} แสดงถึง (C-O) stretching องค์ประกอบของ inorganic carbonate ในทุกสภาวะการเผา



2. การวิเคราะห์โครงสร้างแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยด้วยเทคนิค XRD

จากที่ได้ทำการวิเคราะห์หิวเคราะห์องค์ประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยทั้งสองชนิดด้วยเทคนิค FTIR พบได้ว่าองค์ประกอบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้เลือกเฉพาะเปลือกหอยแครงมาทำการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิค XRD เพียงชนิดเดียว เพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลึกเมื่อมีการผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิ 500 และ 900 องศาเซลเซียส




ภาพที่ 4 XRD pattern ของเปลือกหอยแครงที่อุณหภูมิต่าง ๆ

ภาพที่ 4 แสดง diffraction peak ของเปลือกหอยแครงที่อุณหภูมิห้อง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ JCPDS ที่ 411475 (พบพีคที่ตำแหน่ง 26.22°, 27.21°, 33.13°, 37.88°, และ 52.49°) ซึ่งให้เห็นว่าเปลือกหอยแครงเป็น แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO₃) ที่มีโครงสร้างผลึกแบบอะราโกไนต์มีลักษณะเป็นออร์โธโรมบิก (orthorhombic) และเมื่อเผาเปลือกหอยแครงที่ 500 องศาเซลเซียส จากพีคที่ปรากฏเมื่อนำไปเทียบกับ JCPDS (29.48°, 39.44°, 43.17°, 47.72°, และ 48.62°) แสดงให้เห็นว่ายังเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต แต่ได้เปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากอะราโกไนต์ไปเป็นแคลไซต์โดยสมบูรณ์และมีรูปแบบเป็น ромโบฮีดรัล (rhombohedral)[14] ในขณะที่เมื่อเผาเปลือกหอยแครงที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสจะได้ XRD pattern พบว่าเมื่อนำพีคที่ปรากฏไปเทียบกับ JCPDS ที่ 78649 (32.32°, 37.47°, 54.05°, 64.39°, และ 67.62°) เกิดการเปลี่ยนจากแคลเซียมคาร์บอเนตไปเป็นแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ซึ่งสอดคล้องกับสมการที่ 1[11]


3. ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของพอลิโพรพิลีนที่มีการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงและหอยแมลงภู่

ภาพที่ 5 แสดงค่าความเค้นของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิตที่มีการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงและเปลือกหอยแมลงภู่ที่ปริมาณการเติมร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก




ภาพที่ 5 กราฟการทนแรงดึงของพอลิพรพิลีน/เปลือกหอยแครงและหอยแมลงภู่
(a) อุณหภูมิห้อง (b) 500°C และ (c) 900°C

พบว่าเมื่อเปรียบเทียบแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอย 2 ชนิด ทั้งปริมาณการเติม และสภาวะการเผา ค่าความเค้นไม่มีความต่างกัน และเมื่อพิจารณาการเพิ่มปริมาณสารตัวเติมร้อยละ 0, 10, และ 20 โดยน้ำหนัก พบว่าค่าความเค้น (stress) มีการเพิ่มขึ้นที่ปริมาณการเติมร้อยละ 10 โดยน้ำหนักและเริ่มลดลงที่ปริมาณการเติมร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก ทั้งนี้เพราะในช่วงการเติมประมาณสารตัวที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณเนื้อพลาสติก ทำให้พอลิพรพิลีนยังคงเป็นเฟสหลัก (matrix phase) ในขณะที่สารตัวเติมเป็นเฟสกระจายตัว (disperse phase) เมื่อมีปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับเฟสหลัก ค่าความเค้นจึงเป็นค่าของพอลิพรพิลีนเป็นหลัก แต่เมื่อมีการเพิ่มปริมาณสารตัวเติมร้อยละ 30 และ 40 โดยน้ำหนัก พบว่าค่าความเค้นมีค่าลดลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณสารตัวเติมในที่นี่คือแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยทั้งสองชนิด ที่อยู่ในเนื้อพอลิเมอร์มีปริมาณมาก อนุภาคเกิดการรวมตัวกันทำให้มีลักษณะแข็ง ไม่ยืดหยุ่นทำให้ลดการเคลื่อนที่ของสายโซ่โมเลกุลทำให้ทนต่อแรงดึงได้ลดลง [15] ขณะที่เมื่อพิจารณาอุณหภูมิการเผาได้แก่ อุณหภูมิห้อง, 500 องศาเซลเซียสและ 900 องศาเซลเซียส พบว่าการเติมสารตัวเติมร้อยละ 0, 10 และ 20 โดยน้ำหนัก ทั้ง 3 สภาวะ มีค่าความเค้นใกล้เคียงกันและมีแนวโน้มเหมือนกัน และค่าความเค้นมีการลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่การเติมสารตัวเติมร้อยละ 30 และ 40 โดยน้ำหนัก โดยที่ อุณหภูมิห้อง และ 500 องศาเซลเซียสมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าผลึกอะราโกไนต์ (อุณหภูมิห้อง) ผลึกแคลไซต์ (500 องศาเซลเซียส) และแคลเซียมออกไซด์ (CaO) (900 องศาเซลเซียส) ไม่ได้ส่งผลต่อค่าความเค้นอย่างมีนัยสำคัญ




ภาพที่ 6 กราฟการยืดตัวที่จุดขาดของพอลิโพรพิลีน/เปลือกหอยแครงและหอยแมลงภู่ (a) อุณหภูมิห้อง (b) 500°C และ (c) 900°C

ภาพที่ 6 แสดงกราฟการยืดตัวที่จุดขาด (Elongation at break) ของพอลิโพรพิลีนที่มีการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงและเปลือกหอยแมลงภู่ที่ปริมาณการเติมร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก พบว่าเมื่อเปรียบเทียบแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอย 2 ชนิด ทั้งปริมาณการเติม และสภาวะการเผาพบว่าค่าการยืดตัวที่จุดขาดไม่มีความต่างกัน ขณะที่เมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นสารตัวเติมพบว่า ปริมาณสารตัวเติมที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าการยืดตัวที่จุดขาดลดลง เนื่องจากอนุภาคสารตัวเติมเข้าไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ่โมเลกุล ส่งผลให้มีความเค้นสะสม (stress concentrate) มากขึ้น ทำให้พอลิโพรพิลีนคอมโพสิตมีความสามารถในการยืดตัวลดลงซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของค่า modulus (ภาพที่ 7) และเมื่อพิจารณาสภาวะการเผา พบว่าผลึกที่เปลี่ยนไปไม่ส่งผลต่อค่าการยืดตัวที่จุดขาดอย่างมีนัยสำคัญ



ภาพที่ 7 กราฟมอดูลัสของพอลิโพรพิลีน/เปลือกหอยแครงและหอยแมลงภู
(a) อุณหภูมิห้อง (b) 500°C และ (c) 900°C


ภาพที่ 7 แสดงกราฟมอดูลัส (Modulus) ของพอลิโพรพิลีนที่มีการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงและเปลือกหอยแมลงภูที่ปริมาณการเติมร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก พบว่าเมื่อเปรียบเทียบแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอย 2 ชนิด ทั้งปริมาณการเติม และสภาวะการเผาพบว่าค่ามอดูลัสไม่มีความแตกต่างกันขณะที่เมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นสารตัวเติมพบว่า ปริมาณสารตัวเติมที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่ามอดูลัสเพิ่มขึ้น เนื่องจากมอดูลัสของสารตัวเติมมีค่ามากกว่าพอลิโพรพิลีน และค่ามอดูลัสเป็นอัตราส่วนระหว่างความเค้นต่อความเครียด (stress/strain)[15] และเมื่อพิจารณาสภาวะการเผาพบว่าผลที่เปลี่ยนไปไม่ส่งผลต่อค่ามอดูลัส



ภาพที่ 8 กราฟค่าการทนแรงกระแทกของพอลิโพรพิลีน/เปลือกหอยแครงและหอยแมลงภู
(a) อุณหภูมิห้อง (b) 500°C และ (c) 900°C

ภาพที่ 8 แสดงผลของปริมาณสารตัวเติมต่อค่าการทนแรงกระแทกของพอลิโพรพิลีนกับแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงและหอยแมลงภู่ พบว่าปริมาณของสารตัวเติมที่เพิ่มขึ้นค่าการทนแรงกระแทกมีค่าลดลงทั้งในส่วนของหอยแครงและหอยแมลงภู่ และในส่วน of สภาวะการเผา ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณสารตัวเติมทำให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้นส่งผลให้พอลิโพรพิลีนมีความเปราะเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ค่าการทนแรงกระแทกลดลง โดยจะเห็นการลดลงได้ชัดเจนที่ปริมาณสารตัวเติมร้อยละ 30 และ 40 โดยน้ำหนัก และในส่วน of สภาวะการเผาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ได้ส่งผลถึงค่าการทนแรงกระแทกในทุกสัดส่วนผสมที่เท่ากัน จากผลการทดสอบสมบัติเชิงกลทั้งหมดพบว่าปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่ได้จากเปลือกหอยแครงและหอยแมลงภู่ที่เหมาะสมอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก โดยเมื่อเพิ่มปริมาณการเติมมากไปกว่านี้ พบว่าสมบัติเชิงกลจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน และการเผาเปลือกหอยเพื่อให้เปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากอะราโกไนต์ เป็นแคลไซต์ จนไปถึงเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกไซด์ ไม่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลอย่างเห็นได้ชัดเจน

4. สันฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนกับแคลเซียมคาร์บอเนตจากหอยแครงและหอยแมลงภู่



ภาพที่ 9 สันฐานวิทยาของพอลิโพรพิลีน/เปลือกหอยแครง
(a) 10% (b) 20% (c) 30% (d) 40 %

ภาพที่ 9 แสดงสัณฐานวิทยาของพอลิโพรพิลีนที่เติมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงเป็นสารตัวเติมปริมาณร้อยละ 10-40 โดยน้ำหนัก จากภาพพบว่าที่ประมาณการเติมตั้งแต่ร้อยละ 10-40 โดยน้ำหนักจะเห็นการเฟสของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นเฟสสีขาวกระจายตัวอยู่โดยทั่ว เมื่อพิจารณาปริมาณการเติมร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก (ภาพที่ 9(a), (b) และ 10(a), (b)) จะพบการกระจายตัวที่ดี และไม่เกิดการจับรวมตัวกัน (agglomerate) ของสารตัวเติมทั้งในส่วนของหอยแครงและหอยแมลงภู่ ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณของสารตัวเติมที่น้อยเมื่อเทียบกับเฟสหลัก (matrix phase) สอดคล้องกับสมบัติเชิงกลพบว่าที่ปริมาณการเติมร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก มีสมบัติที่ดี [14] ในขณะที่เมื่อเพิ่มปริมาณการเติมสารตัวเติมร้อยละ 30 และ 40 โดยน้ำหนักจะทำให้เกิดการรวมตัวกัน (agglomerate) ของสารตัวเติมเป็นก้อน [7] ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติเชิงกลที่มีค่าลดลง

วิจารณ์และสรุป

ในงานวิจัยนี้เป็นการผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่ได้จากเปลือกหอยแครงและหอยแมลงภู่ ใช้เป็นสารตัวเติม ซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถใช้เป็นสารก่อผลึกสำหรับ พอลิโพรพิลีน และหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยและโครงสร้างผลึกที่แตกต่างกันของแคลเซียมคาร์บอเนตที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลของพอลิโพรพิลีน โดยสามารถสรุปได้เป็นสำคัญดังนี้

การเผาเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอย พบว่าที่อุณหภูมิห้องผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยทั้งสองชนิดจะประกอบด้วยอะราโกไนต์และแคลไซต์รวมกัน เมื่อเผาที่ 500 องศาเซลเซียสแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีผลึกแบบอะราโกไนต์จะเป็นเป็นผลึกแคลไซต์โดยสมบูรณ์ และเมื่อให้อุณหภูมิการเผาสูงขึ้นที่ 900 องศาเซลเซียส เปลือกหอยมีแคลเซียมคาร์บอเนตมีโครงสร้างผลึกแบบแคลไซต์จะเกิดการสลายตัวเมื่อได้รับความร้อนสูงกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์

ชนิดของเปลือกหอยและปริมาณที่ใช้เป็นสารตัวเติมในพอลิโพรพิลีน พบว่าชนิดของหอยแครงและหอยแมลงให้ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตใกล้เคียงกัน และเมื่อเพิ่มปริมาณการเติมร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก พบว่าที่ปริมาณร้อยละ 0-20 โดยน้ำหนัก ค่าการทนแรงดึง ค่าการยืดตัวที่จุดขาด ค่ามอดูลัส และค่าการทนแรงกระแทกค่อนข้างคงที่ แต่เมื่อเพิ่มปริมาณเป็นร้อยละ 30 และ 40 โดยน้ำหนัก พบว่าค่าการทนแรงดึง ค่าการยืดตัวที่จุดขาด และค่าการทนแรงกระแทกมีค่าการลดลง ยกเว้นค่ามอดูลัสที่เพิ่มขึ้น โดยในงานวิจัยนี้ปริมาณสารตัวเติมที่เหมาะสมคือร้อยละ 20 โดยน้ำหนักและ

แคลเซียมคาร์บอเนตที่มีผลึกแตกต่างกันได้แก่ อะราโกไนต์และแคลไซต์ ไม่ได้ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลอย่างมีนัยสำคัญ

เอกสารอ้างอิง

1. Li B, Wang L, Kang B, Wang P, Qiu Y. Review of recent progress in solid-state dye-sensitized solar cells. *Solar Energy Materials and Solar Cells* 2006;90(5):549-73.
2. Nan Z, Chen X, Yang Q, Wang X, Shi Z, Hou W. Structure transition from aragonite to vaterite and calcite by the assistance of SDBS. *Journal of Colloid and Interface Science* 2008;325(2):331-6.
3. สุภกร บุญยี่น, มณฑา มาลัยทอง, อภิสทิธี โพธิ์แก้ว, เบญญา เชิดหิรัญกร, อิศรพงษ์ เชื้อสันเทียะ. การสลายตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกหอย. *Thai Journal of Science and Technology* 2015;4(2):115-22.
4. Chen Z, Nan Z. Effects of 1,3,5-trimethylbenzene on morphology and polymorph of CaCO₃ crystals in the presence of SDS. *Materials Research Bulletin* 2013;48(10):4319-28.
5. Yang K, Yang Q, Li G, Sun Y, Feng D. Morphology and mechanical properties of polypropylene/calcium carbonate nanocomposites. *Materials Letters* 2006;60(6):805-9.
6. ชัยวัฒน์ เจนวานิชย์. เคมีโพลีเมอร์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์; 2526.
7. Edenbaum J. *Plastics additives and modifiers handbook*. 1st ed. New York:Springer; 1992.
8. Rybnikar F. Orientation in composite of polypropylene and talc. *Journal of Applied Polymer Science* 1989;38: 1479-90.
9. Chakrabarty D, Mahapatra S. Aragonite crystals with unconventional morphologies. *Journal of Materials Chemistry* 1999;9:2953-57.
10. Islam KN, Bakar MZA, Ali ME, Hussein MZB, Noordin MM, Loqman MY, et al. A novel method for the synthesis of calcium carbonate (aragonite) nanoparticles from cockle shells. *Powder Technology* 2013;235:70-5.
11. Sompech S, Dasri T, Thaomola S. Preparation and Characterization of Amorphous Silica and Calcium Oxide from Agricultural Wastes. *Oriental Journal of Chemistry* 2016;32(4):1923-1928.

12. Mohamed M, Yousuf S, Maitra S. Decomposition study of calcium carbonate in cockle shell. *Journal of Engineering Science and Technology* 2012;7(1):1-10.
13. Katz HS, Mileski JV. *Handbook Of Fillers For Plastics*. New York: Springer: 1988
14. Maiti SN, Mahapatro PK. Mechanical properties of i-PP/CaCO₃ composites. *Journal of Applied Polymer Science* 1991;42(12):3101-10.
15. Suwanprateeb J. Binary and ternary particulated composites: UHMWPE/ CaCO₃/HDPE. *Journal of Applied Polymer Science* 2000;75(12):1503-13.